

**Veikala darba laiks: darba dienās – 9<sup>00</sup>-18<sup>00</sup>, sestdienās - 10<sup>00</sup>-14<sup>00</sup>, svētdienās – brīvs**

## **SolvSeal UniQuickPrimer – universāla grunts kokam**

**Apraksts:** SolvSeal UniQuickPrimer ir 1-komponenta spirta bāzes, impregnējoša, ātri žūstoša, sintētiska grunts, ar labām pārklāšanās īpašībām, klājama ar lakas rullīti vai otu. Šī universālā grunts ir ļoti labi piemērota lielākai daļai eksotisko koku veidu un tā, lielā mērā, izolē koku ekstraktvielas. SolvSeal UniQuickPrimer izolē arī vaska pārpalikumus vecu koka grīdu spraugās. Gruntsl var tikt pārklāta ar jebkuru no mūsu šķīdinātāju bāzes lakām, kā arī ar lielāko daļu no mūsu AquaSeal lakām. Grunts izceļ dabīgo koka toni, iedzeltina to.

**Sertifikāti/atļaujas: Giscode G2, der grüne Punkt.**

**Lietošana:** SolvSeal UniQuickPrimer ir uzklājama vienā kārtā ar lakas rullīti vai otu. Uz problemātiskām virsmām grunti vajadzētu klāt ar lielu krāsotājotu, lai uzlabotu koka piesātināšanos. Stipri uzsocošās virsmas, kā piemēram dižskābārdis, vajadzētu klāt divās kārtās. Gruntslaka ir jāklāj biežā, vienmērīgā kārtā, lai izvairītos no svītrām un pleķiem, kuri var parādīties pēc lakas kārtas uzklāšanas. Švīkas un pleķi liecina par to, ka gruntslaka ir uzklāta nepietiekoši biezi un vienmērīgi.

**Žūšana:** Normālā klimatā 23°C / 50% relatīvā gaisa mitruma: klājot ar lakas rullīti / otu viena kārtā, apmēram, 45-60 minūtes. Pie nepietiekamas ventilācijas, zemākas temperatūras, augstāka gaisa mitruma vai biezas grunts kārtas žūšanas laiks var būtiski palielināties. Ja nogruntētā virsma pēc tam tiks apstrādāta ar kādu no atļautajām AquaSeal lakām, jānogaida pilnīga nožūšana, pretējā gadījumā varēs redzēt optiskus bojājumus. Visoptimālākais grunts žūšanas laiks šādos gadījumos ir 1 nakts. Svarīgi! Produktu jāpārklāj 24h laikā, ne vēlāk.

**Patēriņš:** Atkarībā no virsmas un pielietošanas metodes: viena kārtā ar lakas rullīti / otu apmēram 110-120 ml uz 1 m<sup>2</sup>, respektīvi, 8-10 m<sup>2</sup> ar 1 litru. Stipri uzsūcošām virsmām patēriņš var ievērojami palielināties.

**Uzglabāšana un transportēšana:** Oriģināls, neatvērts iepakojums ir uzglabājams vismaz 15 mēnešus, nodrošinot, ka produkts tiek transportēts un uzglabāts vēsā un sausā vietā.

**Lietošanas ierobežojumi:** SolvSeal UniQuickPrimer nevajadzētu lietot peldošajām grīdām ar ekstremāli lielu slodzi, piemēram, sporta zālēm.

**Uzklāšana:** Ar lakas rullīti vai otu.

**Iepakojums:** 1 l, 5 l, 10 l.

**Uzmanību!** Pirms šī produkta apstrādes, lūdz, izlasiet uzmanīgi norādījumus par produkta lietošanu. Šis Berger-Seidle produkts ir paredzēts profesionāli kvalificētas personas lietošanai. Visas ar produktu saistītās darbības tiek veiktas saskaņā profesionāli kvalificētas personas, tas ir grīdas meistara, prasmēm un profesijas likumiem, izmantojamās tehnikas tehnisko stāvokli, valstī, kurā tiek lietots atbilstošais produkts, spēkā esošajiem standartiem un noteikumiem. Ir jāievēro DIN 18356 specifikācija "Parketa un koka bruģis" un DIN 18365 specifikācija "Grīdas segumu apstrādes darbi", instrukcijas un Berger-Seidle ieteiktā specializētā informācija pēc vācu normām, TKB, BEB, CTA un BVPF-Federatīvās asociācijas instrukcijas par parketu un grīdas tehniku. Uzmanību! Grīdas meistaram ir pienākums informēt klientu par pareizu grīdas kopšanu un tīrīšanu turpmāk. Ja produkts netiek lietots pēc Berger-Seidle instrukcijām, ieteikumiem, noteikumiem, tad šāda lietošana tiek uzskatīta par nepareizu, par ko ir atbildīgs produkta lietotājs, grīdas meistars un tādējādi izslēdz Berger-Seidle garantijas saistības un atbildību.

**Papildus informācijas:** Sekojošas rubrikas ir uzskatāmas par šīs instrukcijas sastāvdaļām: "Vispārīgie norādījumi par parketa apstrādes produktiem"; "Eļļotas un lakotas grīdas kopšana"; Drošības datu lapa.

