



Produkts ražots Dānijā!
Importētājs: SIA "Abschliff Latvija"
Rīga, A Čaka iela 107 K2
Tālrunis: +371 67843844, 67843845
Fakss: +371 67272792
Mob.: +371 26177888
E-pasts: info@abschliff.lv
www.abschliff.lv



<https://www.facebook.com/Abschliff-Latvija-100679528475676>

Veikala darba laiks: darba dienās – 9⁰⁰-18⁰⁰, sestdienās - 10⁰⁰-14⁰⁰, svētdienās – brīvs

WOCA Wood Lye – sārms (apvienotā instrukcija baltajam, pelēkajam sārmmam)

Apraksts: Wood lye sārms paredzēts visu koku veidu gruntēšanai iekštelpās, piemēram, grīdai, kāpnēm, mēbelēm un paneļiem. Gruntēšana novērš koksnes dzeltēšanu un izceļ koksnes dabīgo struktūru. Atkarībā no izvēlēta sārma - var panākt arī tonētu virsmu. Virsmai ir nepieciešama turpmākā apstrāde ar eļļu, laku vai ziepēm. Sārms izmanto, lai panāktu rezultātā gaišāku toni.

Wood lye: sārms ir piejams ar balto vai pelēko pigmentu.

Sertifikāts: Certifikat IBR.

Instrumenti: skābēm paredzēta birste, neilona ota, rullītis, Woca uzklājējs, plastmasas spainītis.

Patēriņš: apmēram 8-10 m² ar 1 litru, atkarībā no koksnes veida un virsmas.

Žūšanas laiks: 20°C temperatūrā apmēram 8-12h.

Lietošanas instrukcija:

1. Koka virsmai ir jābūt labi noslīpētai, līdz 100-120 grauda smilšpapīram, tīrai un sausai.
2. Vienmēr iesakām pārbaudīt produktu uz koka, lai pārlicināties par koka un produkta saderību.
3. Sārma labi jāsakrata un jāielej plastmasas traukā un ik pa brīdim jāsamaisa izstrādes laikā. Ja lejat sārma plastmasas spainītī, iepakojumā nedrīkst palikt pigmenta paliekām.
4. Sārms ir jāuzklāj vienmērīgā kārtiņā, piemēram, ar Woca uzklājēju, neilona ota vai rullīti koka struktūras virzienā.
5. Jāklāj atbilstoši patēriņam: 10 m² ar 1 litru.
6. Atstāt žūt uz apmēram 8-12 h pie 20°C.
7. Nopulēt vismu ar zaļo vai lillā padu, izsūkt virsmu ar putekļusūcēju.
8. Apstrādāt virsmu ar eļļu, laku vai ziepēm.

Tehiskie dati:

Bļivums: 1,1-1,04. **pH-vērtība:** 8-10. **Derīguma termiņš:** 36 mēneši. **Krāsa:** balts un pelēks. **Instrumentu tīrīšana:** ar ūdeni. **Uzglabāšana:** +10-25°C. Uzglabāt bērniem nepieejamās vietās. Neuzglabāt telpās, kur ir augsta gaisa temperatūra, tiešos saulesstaros, salā. **Iepakojums:** 2,5l. **Migrācijas tests:** EN 71-3.

